

Műszaki adatlap

AF53/00**

**SZÍNTELEN VIZESBÁZISÚ PARKETTA LAKK,
ÖNMAGA ALAPOZÓJA**

Fényesség:	20, 50, 80
Felhasználási terület:	Speciálisan kialakított termék parkettára
Felhordási lehetőség:	ecsetelés: használatra kész. hengerrel: 10 % vízzel hígítani.

Technikai adatok:

Szárazanyag tartalom (%):	35 ± 2
Fajsúly (kg/l):	1,030 ± 0,030
Viszkozitás (DIN 4/20°C/sec):	20 ± 3

Általános jellemzők:

Száradási idő: (80g/m ² /20°C/65% páratartalom)	porszáraz:	15-20 perc
	érintés száraz:	30-40 perc
	felülfesthető:	1 óra
	csiszolható:	4 óra
	járható:	24 óra
Felhordott mennyiség (g/m ²):	min. 50 - max. 80	
Kiadósság (m ² /kg):	12-14	
Rétegek száma:	max. 3	
Szavatossági idő (hónap):	15	

Az AF53**/00 egy egykomponensű színtelen vízbázisú önmagát alapozó parketta lakk, speciális tulajdonságokat pl. rugalmasság, keménység, kopásállóság stb. igénylő alkalmazásra. Hengereléssel és ecseteléssel könnyű felhordani, könnyű a javítása és a karbantartása.

Felhasználási javaslat:

Kezeletlen felületen lévő repedések kitöltésére használjuk az XT0590/00 és a padló csiszolásakor keletkezett fűrészpor keverékét. Erre a célra AU0447/00 is használható.

Amikor a kitöltés megszáradt, óvatosan csiszoljuk meg 80-120 szemcse nagyságú csiszolópapírral. Mielőtt hozzákezdenénk a festéshez, a felesziszolt port távolítsuk el porszívóval.



✉ 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 1. ☎ 20/504-2797, 20/504-2762

Az első réteg AF53**/00 alkalmazásához hígítsuk a lakkot 10 %-ban vízzel, majd hengerrel vagy ecsettel, vigyük fel a felületre. Győződjön meg róla, hogy az anyag jól terül-e és hogy egyenletes-e mindenhol a fedettség.

3-4 óra múlva, amikor teljesen megszáradt, a felület csiszolható. Kézi csiszolásnál a legjobb, ha 150-180 szemcsenagyságú, a gépi csiszolásnál 220-240 szemcsenagyságú papírt használunk. Vigyük fel a második réteget, majd 1-2 óra múlva a harmadik réteget, csiszolás nélkül.

Néhány gyantás termék (pl. iroko, merbau stb.) színanyagot tartalmaz, amit a lakk feloldhat. Ennek elkerülése érdekében az ilyen gyanta tartalmú anyagoknál használjon AU0447/00 vízbázisú alapozót izolálónak, vagy HU3050/00-t.

Hogy jobban ellenálljon a fizikai-kémiai hatásoknak és a nagyobb keménység eléréséhez, javasoljuk, hogy az utolsó rétegnél adjunk 1% XA4080/00 térhálósító adalékot az AF53**/00-hoz.

Nem minden felületen érvényesül a termék töltőtulajdonsága, ezért győződjön meg az egyenletes területről. A rétegenként javasolt mennyiség $70-80 \text{ g/m}^2$, ami könnyen megoldható hagyományos ecseteléssel. A javasoltnál vastagabb réteg felhordása esetén sokkal hosszabb lesz a száradási idő.

A már AF53**/00-val festett, vagy más típusú szintelen bevonatú (beleértve az oldószeres bevonatokat is) parketták felújításánál alaposan csiszoljuk meg 150 szemcsenagyságú csiszolópapírral, tisztítsuk meg a felületet, azután alkalmazzunk egy vagy két réteg AF53**/00-et a fent leírtak szerint. ***Mindig távolítsuk el alaposan a zsírt, és/vagy a szintetikus wax-ot a felületről.***

Az AF53**/00-t szórásra nem javasoljuk, mert ennek a módszernek az alkalmazásával könnyen átléphetjük az ajánlott mennyiséget, ami miatt sok kényelmetlenségünk adódhat, mint pl. a filmréteg leválása a fa felületről, a hosszabb száradási idő, stb.

Ha feltétlenül szükséges szórástechnikát alkalmazni, akkor az AF72**/00 használatát javasoljuk.

Speciális utasítások:

- A túl vastag réteg foltosodást, felhólyagosodást és olyan lassú száradást okozhat, hogy filmréteg elválik a fától.
- ***A termék fagyveszélyes, ne tárolja 5 °C alatt.***
- Az alkalmazás ideje alatt a felület, és a helyiség hőmérséklete legalább 10°C legyen. Alacsonyabb hőmérsékleten sokkal lassabban szárad.
- Csapvízzel hígítható.
- Keveréshez használjunk pálcát vagy spatulát. Kerüljük az intenzív keverést, mivel ez a termékben buborékosodást eredményezhet.



✉ 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 1. ☎ 20/504-2797, 20/504-2762

- Szellőztessük a helyiséget a festés után egészen a száradásig.
 - A festett parkettára már másnap ráléphet.
 - A felhordás után 48-72 órával helyezhetünk bútort vagy szőnyeget a felületre.
 - Az első 2-3 hétben még nem tökéletes a felület száradása, ezért érzékeny lehet a vízre. Ha a parkettát felmossák vagy víz ömlik rá közvetlen a száradás után, ez foltosodást idézhet elő.
 - A munkaeszközöket azonnal mossa el vízzel használat után. A rászáradt festéket acetonnal tudja eltávolítani.
 - Festékmaradék, mosóvíz, vízfüggöny stb. kezelése az aktuális szabályok szerint történjen.
- Csatornába önteni tilos!***
- A piacon található gyanta tartalmú termékek nagy választékára való tekintettel célszerű próbát végezni a termékkel használat előtt, hogy megbizonyosodjunk arról nem jön-e létre hólyagosodás, kráteresedés vagy leválás a fában lévő különleges anyagok miatt.