

Műszaki adatlap

AF 74xx/00
Vízbázisú színtelen beltéri alapozó és fedőlakk

Fényesség:	5, 10, 20, 30, 40
Felhasználási terület:	Ajtók
Felhordási lehetőség:	Szórás: hagyományos, airmix, airless, valamint elektrosztatikus szórópisztoly (amennyiben a használt eszköz alkalmas vízbázisú termékekhez)
Keverési arány:	Felhasználás kész, amennyiben szükséges max. 5% vízzel hígítható

Technikai adatok

Szárazanyag tartalom (%):	30 ± 2
Fajsúly (kg/l):	1,031 ± 0,030
Viszkozitás (DIN 4/20°C/sec):	20, 30, 40 105 ± 5
(DIN 6/20°C/sec):	5, 10 28 ± 2

Általános jellemzők

Felhordott mennyiség (g/m ² /20 °C 65% relatív páratartalom mellett):	Min. 80, max. 120 rétegenként
Száradási idő (100g/m ² 20°C 65% relatív páratartalom mellett)	porszáraz 15 perc érintés száraz 25 perc rakásolható 60 perc
Szavatossági idő (hónap)	12

AF74xx/00 egy egykomponensű vízbázisú, víztiszta beltéri alapozó és fedőlakk, kiváló keménységű és sima tapintású termék Alkalmazhatjuk önállóan, vagy fedőlakknak Hydroplus beltéri vízbázisú alapozóhoz. A különleges összetételének köszönhetően már 60 perc múlva rakásolható, amennyiben a felhordott mennyiség 100 g/ m², a hőmérséklet 20°C, a relatív páratartalom nem haladja meg a 65%-ot.

Kémiai ellenálló képesség és karcállóság

A vegyi anyagokkal (pl. etanol) szembeni ellenálló képessége javul és a kopásállósága nő, ha 1% XA4080/00 térhálósítót adunk hozzá.

Csiszolás

Az első réteg csiszolását mindig 240–280 szemcsenagyságú papírral javasoljuk

Általános utasítások:

- Ne tárolja 5 °C alatt.
- Az alkalmazás ideje alatt a felület és a helyiség hőmérséklete legalább 15°C legyen
- A bevonat használata során előfordulhat buborékosodás vagy a filmréteg egyenetlensége, amit a magasnyomású szóró berendezés hibás tömítése, vagy a pumpa alacsony kapacitása okozhat.
- Festékmaradék, mosóvíz, vízfűgőny stb. kezelése az aktuális szabályok szerint.
- ***Csatornába önteni tilos!***
- Tekintettel arra, hogy nagyon széles a felhasznált anyagok skálája a faipari felületkezelés területén, a vizes bázisú anyagokra váltás előtt kérje ki a forgalmazó véleményét, hogy a használt eszközök alkalmasak-e a vizes bázisú anyagokkal történő munkavégzésre. Különös tekintettel az elektrosztatikus pisztolyokra, szivattyúkra, tömítésekre, szilikonokra, ragasztókra, csomagolóanyagokra, kitékre, és csiszolóeszközökre stb.
- Amennyiben lehetséges a kibontott kannát használjuk fel, mert baktériumokra és gombák a környezeti levegőben mindig előfordulnak. A lakk kellemetlen szagúvá válik, változik a viszkozitása, penészes lesz a felülete. Ez különösen nyáron okozhat problémát. Felhasználás után a nyitott kannákban lévő lakk élettartamának megnövelésére keverjünk közvetlenül a kannába 0,1% - 0,5% XA4051/00 adalékot, ami gátolja a baktériumok szaporodását, majd zárjuk le a kannát.