

## Műszaki adatlap

### TU0143/00 Harmonizáló poliuretán alapozó, magas töltőtulajdonságú

Felhasználási terület:	esztergált alkatrészek, lambériák, összeszerelt bútorok		
Felhordási lehetőség:	hagyományos és elektrosztatikus szórópisztoly, rögzített szórópisztoly, kisméretű öntőgép		
Keverési eljárás:		súly szerint (kg)	térfogat szerint (l)
A komponens:	TU0143/00:	100	100
B komponens (edző):	TH0780/00:	50	50
hígító:	DT1105/00:	30	30

#### Technikai adatok:

Száraz anyag tartalom (%):	50 ± 2
Fajsúly (kg/l):	1,000 ± 0,030
Viszkozitás (DIN 4/20°C/sec):	48 ± 4

#### Felület előkészítése:

Vízbázisú (AC0600/XX sorozat XX4130/00 kötőanyaggal) vagy oldószer bázisú (XM8000/XX, XM7100/XX) pácokkal.

#### Általános jellemzők:

Fazékidő (20°C):	2 óra
Felhordott mennyiség (g/m <sup>2</sup> ):	min. 80 – max. 140
Rétegek száma:	1 réteg javasolt
Rétegek között eltelt idő:	min. 30 perc – max. 2 óra
Száradási idő (100 g/m <sup>2</sup> /20°C):	porszáráz: 10 perc érintés száraz: 25 perc rakásolható: 1 óra
Forszírozott szárítás (100 g/m <sup>2</sup> ):	előszárítás: 10 perc 50°C-os meleg levegő: 30 perc hűtés: 10 perc
Szavatossági idő (hónap):	36 Hosszabb tárolás után mindig ellenőrizze a homogenitást, használat előtt alaposan keverje fel, hogy eltávolítsa az esetleges leülepedést.



✉ 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 1. ☎ 20/504-2797, 20/504-2762

**Speciális utasítások:**

- Gyorsan szárad; 90 perc múlva csiszolható és 2 óra múlva felülfesthető.
- Kiváló terület, valamint kézzel és acélgyapjas csiszolóval egyaránt könnyű csiszolhatóság.
- Jó harmonizáló tulajdonságok.

**Alternatív edzők:**

A TU0143/00 edzhető 50% TH0727/00-val, ami magasabb töltőtulajdonságot és gyorsabb száradást biztosít, vagy TH0799/00-val a jobb nedvességgel szembeni ellenállóképességért.