

## Műszaki adatlap

### **TZ90XX/00 Színtelen poliuretán fedőlakk, jó karcálló és kopásálló**

Fényesség:	10, 20, 30, 40
Felhasználási terület:	beltéri bútorok, ajtók, asztalok, panelek, irodabútorok
Felhordási lehetőség	hagyományos, airmix és airless szórópisztoly
Keverési eljárás:	súly szerint (kg)
A komponens:	TZ90XX/00: 100
B komponens (edző):	TH0773/00: 50
hígító:	DT0013/00: 10-20

#### **Technikai adatok:**

Szárazanyag tartalom (%):	49 ± 2
Fajsúly (kg/l):	1,030 ± 0,030
Viszkozitás (DIN 4/20°C/sec):	26 ± 2

#### **Felület előkészítése:**

Poliuretán vagy poliészter alapozóval és UV töltőanyagokkal.

#### **Általános jellemzők:**

Fazékidő:	3 óra
Felhordott mennyiség (g/m <sup>2</sup> ):	min. 80 - max. 120
Száradási idő (100 g/m <sup>2</sup> /20°C):	porszáraz: 15 perc érintés száraz: 30-40 perc rakásolható: 8-10 óra
Szavatossági idő (hónap)	36

A TZ90XX/00 egy poliuretán fedőlakk, ami kiváló karcálló és kopásálló tulajdonságú, valamint gyorsan szárad. Különösen alkalmas irodabútorokra. Használat előtt alaposan keverje fel, hogy eltávolítsa az esetleges leülepedést.

#### **Alternatív edzők:**

- TH0755/00: gyorsan szárad
- TH0759/00: csökkenti a sárgulást, ezt az edzőt azonban nem javasoljuk nagy felületek nagynyomású airless és airmix szórástechnikával történő festésére.

#### **Figyelmeztetés:**

Annak érdekében, hogy mindig egyenletes fényességű felületet kapjon, javasoljuk, hogy az egy spatulával mindig alaposan keverje fel az „A” komponenst. Ha egy halvány színezés szükséges, használjon XC1900/XX páckoncentrátumot.